DuraQuartz coating flake

42	Dekvloeren en vloersystemen
42.40	Vloerafwerkingen
42.40.21-a	Vloerafwerking kunstharsgebonden

0 **Vloerafwerking kunstharsgebonden,** oplosmiddelvrij

Toepassing	**Alle binnenruimten**
Fabrikant	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Vloersysteem	**DuraQuartz coating flakes**
Druksterkte (N/mm²)	**44**
Thermische belasting continu (°C)	**40**
Thermische belasting kortstondig (°C)	**60**
Dikte	**1-2 mm**

Systeem:

1. 1 laag primer
2. 1 instrooilaag zand
3. 1 schraaplaag (optioneel)
4. 1 gietmassa/slurry
5. 1 instrooilaag; flakes
6. 2 lagen topcoat; helder, kleurloos

3 **Primer, steen,** oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type primer	**DuraQuartz primer**
Bindmiddel	**2-componenten**
Kleur	**Transparant/gelig**
Type instrooilaag	**Fijn filterzand**

4 **Kunstharsgebonden, vloeibaar,** oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type kunsthars	**DuraQuartz rollaag**
Bindmiddel	**3-componenten**
Kleur	**Beige**
Type instrooilaag	**Flakes**
Kleur	**15 kleurcombinaties, 40 unikleuren**

7 **Transparante vloerlak,** steen, oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type topcoat	**DuraQuartz topcoat**
Bindmiddel	**2-componenten**
Kleur	**Kleurloos, helder**
Afwerking	**Lichte structuur**
Glansgraad (NEN 941+a88)	**Zijdeglans**